

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC TILES FOR INTERIORS				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,35
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 10	± 4,67
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,3	± 0,04
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,22
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,09
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	>10	15,1
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	H	≥ 600	673
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	H/мм ² H/sq.mm	≥ 15	19,6
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	не декларируется not declared	—
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАЗУРОВАННЫХ SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC FLOOR TILES				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	±2,81
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,19
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,19
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	3% ≤ 6%	3,3
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	H	≥ 1000	1481
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	H/мм ² H/sq.mm	≥ 22	44,4
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-12	циклы class	не декларируется not declared	—
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс cycles	1-5	2
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ INDEX TITLE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ TEST METHOD	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ MEASURE UNITS	ТРЕБОВАНИЯ НОРМ STANDARD REQUIREMENTS	ФАКТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ACTUAL PARAMETERS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ "ГРЕС" SPECIFICATIONS OF UNGLAZED CERAMIC FLOOR TILES "GRES"				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	± 1,88
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	H	≥ 1300	1877
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	H/мм ² H/sq.mm	≥ 35	52,7
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	кол-во циклов number of cycles	100циклов
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	мм ³	≤ 175	124
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже UB not lower than UB	GA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАЗУРОВАННЫХ "АРТ-ГРЕС" SPECIFICATIONS OF GLAZED CERAMIC FLOOR TILES "ART-GRES"				
Длина и ширина Length and width	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,5
Толщина Thickness	EN ISO 10545-2	%	± 5,0	± 1,88
Прямолинейность грани Border rectilinearity	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,08
Прямоугольность Squareness	EN ISO 10545-2	%	± 0,6	± 0,16
Отклонение от плоскостности Variation in plane	EN ISO 10545-2	%	± 0,5	± 0,14
Водопоглощение (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	%	≤ 0,5	0,14
Разрушающая нагрузка Breaking strength	EN ISO 10545-4	H	≥ 1300	1877
Прочность при изгибе Bending strength	EN ISO 10545-4	H/мм ² H/sq.mm	≥ 35	52,7
Морозостойкость Frost resistance	EN ISO 10545-12	циклы cycles	кол-во циклов number of cycles	100циклов
Стойкость глазури к растрескиванию Crazing resistance	EN ISO 10545-11	—	стойкая stable	стойкая stable
Термическая стойкость Thermal resistance	EN ISO 10545-9	—	стойкая stable	стойкая stable
Износостойкость Abrasion resistance	EN ISO 10545-7	класс class	1-5	4
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	EN ISO 10545-14	класс class	≥ 3	5
Устойчивость к бытовым химикатам Resistance to chemicals for household use	EN ISO 10545-13	класс class	не ниже GB not lower than GB	GA